

បេតុងបារ អេសស៊ីដ

ងាយស្រួលធ្វើការ លាយទឹកប្រើបានតែម្តង រឹងមាំ និង ផ្តល់ទំនុកចិត្ត



NEW




- ✓ រឹងមាំ និងជាប់ធន់ល្អ
- ✓ ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ការដ្ឋានធំ និង តូច
- ✓ ងាយស្រួលទុកដាក់



SCG

បេតុងបារី Instant Concrete



លក្ខណៈប្រើប្រាស់

សមស្របសម្រាប់គ្រឿងបង្កើនទៅដូចជា ចាក់សាប ជើងតាង សសរ ធ្នឹម ប្លង់សេ សំណង់លំនៅស្ថាន រួមទាំងផ្លូវ និងកន្លែងចតទ្វារ។

វិធីប្រើប្រាស់

- សម្អាតពង្រៃគ្រឿងបង្កើនឲ្យបានស្អាត និងបាញ់ទឹកលើផ្ទៃឲ្យបានសើមល្មម
- លាយបេតុងបារី ១បារី(៥០ គីឡូក្រាម) ជាមួយទឹកស្អាត ៣.៥ - ៤ លីត្រ រួចចាក់ម្សៅបង្កើនភាពរាវបេតុង លាយជាមួយទឹក ០.៥ លីត្រ ហើយលាយបញ្ចូលគ្នាតែម្តងទៀតជាការស្រេច។

បេតុងបារីស៊ីធីក ១បារី (៥០ គីឡូក្រាម)

បេតុងបារីស៊ីធីក ៤៣ បារី(២,១៥០ គីឡូក្រាម)

ក្រោយលាយទឹករួចនឹងទទួលបាន ចំណុះ ០.០២៣៣ ម៉ែត្រគូប(២៣.៣ លីត្រ)

ក្រោយលាយទឹករួចនឹងទទួលបានចំណុះ ១ ម៉ែត្រគូប (១,០០០ លីត្រ)

បរិមាណទឹកដែលប្រើក្នុងការលាយ ៤ - ៤.៥ លីត្រ

បរិមាណទឹកដែលប្រើក្នុងការលាយ ១៧២ - ១៩៤ លីត្រ

សម្រុកបេតុង (Slump) ស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី ១៨ - ២២ សង់ទីម៉ែត្រ



សេចក្តីណែនាំ

- បរិមាណទឹកដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការលាយ មានផលប៉ះពាល់ដល់កម្លាំងសង្កត់របស់បេតុង ដូច្នេះគួរលាយទឹកក្នុងបរិមាណដែលបានកំណត់។
- ទឹកដែលយកមកលាយត្រូវតែជាទឹកស្អាត។
- បេតុងដែលបានលាយរួច គួរប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល ១ ម៉ោង ។
- ហាមយកបេតុងដែលគោកឬហួសពេល មកលាយទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់បន្ត។
- គួរចែទាំទឹកយ៉ាងតិច ៣ ថ្ងៃ លើផ្ទៃបេតុងដែលបានខាត់រួចរាល់។
- ត្រូវទុកដាក់បេតុងបារីនៅកន្លែងដែលស្ងួតល្អ មានជំហុល និងមិនត្រូវដាក់បេតុងបារីផ្ទាល់ដីឡើយ។

ប្រុងប្រយ័ត្ន



គួរប្រើប្រាស់វ៉ែនតា និងស្រោមដៃនៅពេលធ្វើការ



ប្រើប្រាស់ម៉ាស់ដើម្បីការពារធ្មេញ ស៊ីម៉ង់ត៍



ត្រូវលើកដាក់អោយបានត្រឹមត្រូវ



ត្រូវសម្អាតខ្លួនក្រោយរួចការងារ